

Tabla 2.4. Coeficiente de temperatura a 20 °C de las resistencias

Material	α	Material	α
Oro	0,0035	Constantán	0,0001
Plata	0,0036	Wolframio	0,0005
Aluminio	0,00446	Hierro	0,00625
Cobre	0,0039	Ferroníquel	0,00093
Estaño	0,0044	Maillechort	0,00036